

Kasil K –levyn pinnoitusohje.

Primeroi levyn pinta siihen tarkoitettulla primerillä vähintään tasoitettavalta osuudelta.

Primerin voi joko telata tai sumuttaa pinnalle.

Kulutus on n. 300 ml/m².

Saumojen tasoituksessa tulee asentaa tasoitteen kanssa lasikuitunauha saumaan.

Ylitasoituksessa suositellaan tasoitteen kanssa asennettavaksi siihen soveltuvaa lasikuituverkkoa.

Tasoitteet tulee olla aina kalsiumsilikaattilevyn sekä tapauskohtaisesti myös jälkipinnoituksen kanssa sopivia tasoitteita.

Kokemäellä 13.01.2016

Marko Palin
Kasil Finland Oy